BASF
The Chemical Company

ALBARIA™ SP2
TONACHINO DEUMIDIFICANTE

Tonachino premiscelato di calce idrata e di calce idraulica priva di cemento, per la finitura colorata, idrorepellente ed altamente traspirante del sistema deumidificante ALBARIA SP2

Definizione del materiale
ALBARIA SP2 TONACHINO DEUMIDIFICANTE è la finitura a spessore millimetrico avente diametro massimo 0,6 mm, colorata, altamente traspirante e idrorepellente, composta da calce idrata e da calce idraulica priva di cemento, del sistema deumidificante ALBARIA SP2.

Prestazioni
Le prestazioni sotto riportate sono ottenute con consistenza 160-170 mm, secondo UNI EN 1015/3

Coefficiente di diffusione del vapore, UNI EN 1015/19	$\mu = 8$
Assorbimento capillare a 24 ore, UNI EN 1015/18	0,16 $Kg \cdot m^{-2}$
Reazione al fuoco, EN 13501/1	Euroclasse A1
Conducibilità termica, EN 17445	0,47 $W \cdot m^{-1}K^{-1}$
Resistenza a compressione, UNI EN 1015/11	3 MPa Classe CS II
Adesione al supporto, UNI EN 1015/12	> 0,1 MPa , Modo di rottura A (interfaccia malta-supporto)

Consumo e confezione
1,4 kg/m² per mm di spessore.
Sacco da 25 kg.

SCHEDA APPLICATIVA

Stoccaggio
Conservare il prodotto in luogo asciutto e protetto a temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

Preparazione del supporto
Su supporto pulito e leggermente scabro precedentemente trattato come con ALBARIA SP2 ARRICCIATO DEUMIDIFICANTE, si bagni leggermente il fondo con acqua a bassa pressione. Su supporti di composizione eterogenea e/o particolarmente porosi (laterizi, tufi), si consiglia, sopra l'ultimo strato di intonaco, l'impiego di una rete di fibra di vetro da annegare nella posa della finitura in modo da limitare il più possibile la presenza di cavillature.

Temperatura
ALBARIA SP2 TONACHINO DEUMIDIFICANTE può essere impiegato quando la temperatura dell'ambiente è compresa tra +5°C e +40°C.

Miscelazione

- La malta ALBARIA SP2 TONACHINO DEUMIDIFICANTE è impastata con sola acqua pulita e il quantitativo è pari al 32 ± 1% del peso del prodotto secco (circa. 7,8 ÷ 8,3 litri per sacco da 25 kg);
- la miscelazione può avvenire meccanicamente con trapano a frusta e in betoniera, o manualmente, fino ad ottenere un impasto omogeneamente leggero e cremoso. Sono da sconsigliare tutte le forme di miscelazione istantanea che non consentono una perfetta idratazione del legante ed uno sviluppo della matrice microporosa della malta.

Applicazione

- Attendere che ALBARIA SP2 ARRICCIATO DEUMIDIFICANTE sottostante sia ben fermo ed asciutto (2÷5 giorni per cm a secondo della temperatura dell'ambiente) prima di procedere con la posa dello strato di finitura;
- sul fondo ben livellato ed adeguatamente bagnato con acqua pulita, stendere un primo strato dello spessore di circa 1,5 mm di pasta con la cazzuola o il frattazzo d'acciaio inossidabile;
- successivamente uniformare il supporto e togliere le sbavature con il frattazzo di spugna;
- quando il primo strato è asciutto, inumidire leggermente la superficie e stendere il secondo strato d'analogo spessore;
- lisciare la superficie con il frattazzo inossidabile sino ad ottenere una superficie liscia e planare;
- quando anche la seconda mano darà segno di raffermarsi, è possibile ridurre l'ultimo strato a perfetta planarità con il frattazzo di spugna sino a portare la finitura ad avere un aspetto semiruvido;
- lo spessore totale consigliato per le due mani di applicazione è di 3 mm.

ALBARIA è un marchio del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa
Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy
T +39 0422 304251 F +39 0422 421802
http:// www.basf-cc.it e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.
I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
Agosto 2006

CE