

KIBOseal® ACETICO

Sigillante siliconico acetico

Descrizione e campi di applicazione

KIBOseal ACETICO è un sigillante siliconico acetico, monocomponente, tixotropico particolarmente indicato per superfici lisce e non assorbenti. KIBOseal ACETICO possiede un'elevata adesione, anche senza primer, a quasi tutte le superfici non porose quali vetro, ceramica, metallo, materie plastiche.

È impermeabile, flessibile, resistente agli agenti atmosferici. Non è verniciabile.

È indicato per:

- sigillatura flessibile e impermeabile di vetrate
- sigillatura tra vetro e alluminio anodizzato
- sigillatura tra metalli, vetro, ceramiche, materie plastiche.

Modalità d'uso

Preparazione della superficie

La superficie del giunto deve essere asciutta, pulita, priva di polvere, di oli e grassi. Delimitare la zona da sigillare con nastro adesivo. Non è richiesto primer per la maggior parte dei supporti non porosi.

Applicazione

KIBOseal ACETICO può essere applicato con tradizionali pistole per sigillanti di tipo manuale o ad aria compressa. Il sigillante deve essere rettificato e la mascheratura con nastro adesivo eliminata entro 5 minuti. Non applicare in ambienti completamente chiusi, in quanto il materiale necessita di umidità atmosferica per polimerizzare.

Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso, con uno straccio asciutto. Una volta indurito KIBOseal ACETICO può essere eliminato meccanicamente.

Dati tecnici

Consistenza	Tixotropica
Colore	Trasparente, bianco, grigio e nero
Peso specifico	ca. 1,02 kg/dm ³
Tempo utile di lavorazione	10 minuti
Tempo fuori impronta	30 minuti
Tempo di vulcanizzazione	24 ore
Temperatura di applicazione	+5°C / +30°C
Durezza (Shore A)	23
Allungamento a rottura	180%
Movimento di lavoro	20%
Temperatura di esercizio	- 30°C / + 80°C
Dimensioni del giunto	min 6 x 3 mm max 25 x 10 mm

Confezione e stoccaggio

KIBOseal ACETICO è disponibile in cartucce da 280 ml. KIBOseal ACETICO, nelle confezioni originali sigillate, può essere conservato per 12 mesi in ambiente coperto ed asciutto con temperature non inferiori a +5°C.

KIBO, EMACO, THORO E MASTERSEAL sono marchi registrati del gruppo

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy
T +39 0422 304251 F +39 0422 421802
http:// www.basf-cc.it e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
Agosto 2006