

KIBOseal® ACRILICO

Sigillante acrilico

Descrizione e campi di applicazione

KIBOseal ACRILICO è un sigillante acrilico, monocomponente, tixotropico con elevata resistenza all'invecchiamento. KIBOseal ACRILICO è sovraverniciabile con qualsiasi tipo di vernice.

È indicato per:

- sigillatura di giunti di dilatazione di strutture prefabbricate, pannelli di tamponamento
- sigillatura tra telai di serramenti e muratura
- sigillatura tra materiali porosi, quali muratura, calcestruzzo, fibrocemento, legno anche se temporaneamente umidi.

Modalità d'uso

Preparazione del supporto

La superficie del giunto deve essere pulito, privo di polvere, di oli e grassi.

Delimitare la zona da sigillare con nastro adesivo. KIBOseal ACRILICO può essere applicato anche su superfici non completamente asciutte.

Non è richiesto alcun primer.

È buona norma inserire, nella sezione del giunto, appositi profili per ottenere una corretta sezione di sigillatura.

Applicazione

KIBOseal ACRILICO può essere applicato con tradizionali pistole per sigillanti di tipo manuale o ad aria compressa. Riempire il giunto con abbondante materiale sigillante, cercando di non inglobare bolle d'aria. Effettuare subito la lisciatura della superficie del giunto con un attrezzo inumidito con acqua saponata.

KIBOseal ACRILICO, dopo l'applicazione, deve essere protetto dalla pioggia e dall'acqua in genere per almeno 12-36 ore in relazione alle condizioni atmosferiche. Non applicare con temperature inferiori a +5°C. Gli attrezzi possono essere puliti con acqua subito dopo l'utilizzo; una volta indurito KIBOseal ACRILICO può essere rimosso meccanicamente.

Dati tecnici

Consistenza	tixotropica
Colore	grigio e bianco
Peso specifico	ca. 1,5 kg/dm ³
Tempo utile di lavorazione	ca. 30 minuti
Tempo di vulcanizzazione	da 1 a 4 settimane
Temperatura di applicazione	+5°C / +40°C
Movimento di lavoro	12%
Temperatura di esercizio	- 30°C / + 80°C
Dimensioni del giunto	min 6 x 6 mm max 25 x 20 mm

Confezione e stoccaggio

KIBOseal ACRILICO è disponibile in cartucce da 310 ml. KIBOseal ACRILICO, nelle confezioni originali sigillate, può essere conservato per 12 mesi in ambiente coperto ed asciutto con temperature non inferiori a +5°C.

KIBO, EMACO, THORO E MASTERSEAL sono marchi registrati del gruppo

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy

T +39 0422 304251 F +39 0422 421802

http:// www.basf-cc.it e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente. Agosto 2006