The Chemical Company

KIBOseal® NEUTRO

Sigillante siliconico neutro

Descrizione e campi di applicazione

KIBOseal NEUTRO è un sigillante siliconico, a reticolazione neutra monocomponente, a modulo medio-basso, particolarmente indicato per la sigillatura di vetrate strutturali, di giunti di espansione di pannelli prefabbricati e di elementi metallici. KIBOseal NEUTRO possiede una elevata adesione a quasi tutti i materiali da costruzione, sia porosi che non porosi, una elevata resistenza agli agenti atmosferici, alle alte temperature e ai raggi UV.

È indicato per:

- giunti di espansione di pannelli prefabbricati e di elementi metallici
- sigillatura di vetrate
- sigillatura di telai di PVC, GRP.

Modalità d'uso

Preparazione della superficie

La superficie del giunto deve essere asciutta, pulita, priva di polvere, di oli e grassi. Delimitare la zona da sigillare con nastro adesivo. Non è richiesto primer per la maggior parte dei supporti non porosi.

Applicazione

KIBOseal NEUTRO può essere applicato con tradizionali pistole per sigillanti di tipo manuale o ad aria compressa. Il sigillante deve essere rettificato e la mascheratura con nastro adesivo eliminata entro 5 minuti. Non applicare in ambienti completamente chiusi, in quanto il materiale necessita di umidità atmosferica per polimerizzare. Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con uno straccio asciutto. Una volta indurito KIBOseal NEUTRO può essere eliminato meccanicamente.

Dati tecnici

Consistenza	tixotropica
Colore	trasparente, grigio e bianco
Peso specifico	ca. 1,25 kg/dm^3
Tempo utile di lavorazione	20 minuti
Tempo fuori impronta	2 ore
Tempo di vulcanizzazione	7-14 giorni
Temperatura di applicazione	+5°C / +40°C
Durezza (SHORE A)	25-30
Allungamento a rottura	ca. 400%
Movimento di lavoro	25%
Temperatura di esercizio	-50°C / +150°C
Dimensioni del giunto	min. 3 x 3 mm; max 25 x 10 mm

Confezione e stoccaggio

KIBOseal NEUTRO è disponibile in cartucce da 310 ml. KIBOseal NEUTRO, nelle confezioni originali sigillate, può essere conservato per 12 mesi in ambiente coperto ed asciutto con temperature non inferiori a +5°C.

KIBO, EMACO, THORO E MASTERSEAL sono marchi registrati del gruppo
Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa
Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy
T +39 0422 304251 F +39 0422 421802
http:// www.basf-cc.it e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.
I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.
La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
Agosto 2006