

# MASTERTOP<sup>®</sup> 1325 REG

## Pavimentazione continua elastica ad elevate capacità antitrauma e anticalpestio

### Descrizione e campi di applicazione

MASTERTOP 1325 REG è un sistema formato da una matrice in gomma granulare su cui applicare il rivestimento autolivellante elastico a base di resine poliuretatiche MASTERTOP 1325. Questa nuova tecnologia permette di incrementare non solo le capacità anticalpestio del MASTERTOP 1325 da 7 fino a 20 dB ma anche le caratteristiche antitrauma della pavimentazione.

Grazie alle sue caratteristiche, MASTERTOP 1325 REG trova impiego principalmente presso:

- Uffici
- Ospedali
- Case di riposo
- Musei
- Biblioteche
- Locali per collettività, asili, scuole, centri commerciali, ecc.
- Centri sportivi
- Auditorium, sale di registrazione

### Prestazioni caratteristiche

- MASTERTOP 1325 REG consente di realizzare pavimentazioni continue con le seguenti caratteristiche:
- Riduzione rumori da calpestio:  $\Delta L_w = 20\text{dB}$ ;  $\Delta L = 19\text{dB(A)}$
- Eccellenti capacità antitrauma
- Resistenza alle bruciature di sigarette
- Elevata resistenza alle soluzioni acide e basiche diluite
- Facile pulibilità
- Capacità di crack bridging statico
- Classificazione UPEC: U4P3E2C2
- Classe di reazione al fuoco 1 su supporto incombustibile

### Dati tecnici

Spessore (mm)	8 - 9
Resistenza a trazione DIN 53504 (MPa)	7*
Allungamento a rottura DIN 53504 (%)	160*
Durezza Shore A dopo 28 gg	80*
Adesione al supporto EN 1328 (MPa)	$\geq 2,5$
Punzonamento sotto carico statico EN 433 Impronta rimanente dopo 150 min (mm)	$\leq 0,15$
Capacità fonoassorbenti secondo NF EN ISO 140-1, NF EN ISO 20140-2, NF EN ISO 140-8, NF EN ISO 717/2 e annesso della NF S 31-057 (dB)	$\Delta L_w = 20$ $\Delta L = 19(A)$
Classificazione UPEC	U4P3E2C2
Resistenza a sol. al 20% H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> DIN EN ISO 2812-1 (28 gg di contatto)	Nessun deterioramento
Resistenza a sol. al 20% di NaOH DIN EN ISO 2812-1 (28 gg di contatto)	Nessun deterioramento
Resistenza a sol. al 20% di NaCl DIN EN ISO 2812-1 (28 gg di contatto)	Nessun deterioramento
Resistenza all'abrasione senza CONIPUR 67 DIN 53754 mola CS10 da 1 kg, 1000 giri 14 gg (mg)	30
Classe di reazione al fuoco Secondo UNI EN 13501-1: 2005	D <sub>FL</sub> -S2
Scivolosità (metodo B.C.R.A.)	$\mu > 40^{**}$

\* Riferito alla membrana MASTERTOP BC 325 A

### Resa

I consumi dipendono dalla rugosità del supporto. I valori indicati presuppongono una superficie liscia ed una temperatura del sottofondo compresa tra +15°C e +25°C; superfici più ruvide e temperature più basse aumentano il consumo ed allungano i tempi di indurimento del materiale. I sottofondi molto danneggiati necessitano una prerassatura. Il consumo del materiale per tale operazione deve essere valutato dopo che la superficie è stata preparata o mediante l'applicazione in un area di prova.

### Ciclo e consumi di MASTERTOP 1325 REG

PRODOTTO	kg/m <sup>2</sup>
<i>PRIMER EPOSSIDICO IMPREGNANTE E CONSOLIDANTE</i>	
<b>MASTERTOP P 601</b>	0,3 - 1,0
<i>ADESIVO ELASTICO BICOMPONENTE POLIURETANICO</i>	
<b>MASTERTOP AD 170</b>	1,0
<i>TAPPETINO IN GOMMA GRANULARE</i>	
<b>MASTERTOP MAT 6</b>	Pari alla superf. della pavimentazione
<i>CHIUSURA ELASTICA POLIURETANICA</i>	
<b>MASTERTOP PS 231</b>	1,0
<i>PAVIMENTAZIONE FLESSIBILE POLIURETANICA AUTOLIVELLANTE</i>	
<b>MASTERTOP BC 325 A + MASTERTOP FILLER F1</b>	2,5 – 3,0
<i>FINITURA POLIURETANICA BICOMPONENTE ELASTICA</i>	
<b>CONIPUR 67</b> applicato a rullo (2 mani)	0,16 - 0,24
<b>CONIPUR 67</b> applic. a spruzzo/M.TOP TC 467Clear	0,08 - 0,12

## Scheda applicativa

### Preparazione del supporto

Effettuare preventivamente una verifica visiva e/o con apparecchiature specifiche (sclerometro, igrometro, adhesion - tester, etc.) dello stato del sottofondo per valutarne l'idoneità a ricevere il rivestimento. La resistenza a compressione del calcestruzzo deve essere almeno di 25 MPa, la resistenza allo strappo deve essere almeno 1,5 MPa (Pull Out Test). Il supporto deve essere strutturalmente sano, in grado di sopportare carichi, privo di parti incoerenti, grassi, oli, polvere e qualsiasi elemento che possa compromettere l'adesione del materiale. Irruvidire la superficie mediante pallinatura, sabbatura, idrosabbatura, idrolavaggio ad alta pressione o altri metodi idonei. Ottenere una rugosità non maggiore di 2 mm. Eventuali microfessure e/o macrodifetti devono essere preventivamente riparati con idonei materiali della linea CONGRESIVE, THORO o EMACO FORMULA. I giunti di dilatazione devono essere rispettati e sigillati con idonei materiali della linea MASTERFLEX. In caso di calcestruzzo nuovo, attendere almeno 20 giorni prima di procedere con l'applicazione del sistema (il tempo di attesa può allungarsi o accorciarsi in funzione delle condizioni termoigrometriche). Per la scelta del sistema più idoneo contattare un tecnico Basf.



Figura 1. Stratigrafia di MASTERTOP 1325 REG

### Applicazione Primer

#### Primer per calcestruzzo MASTERTOP P 601

Miscelare i due componenti per alcuni minuti con un miscelatore a basso numero di giri, quindi versare il componente B nella latta del componente A e miscelare per almeno tre minuti fino ad ottenere un sistema omogeneo. Applicare il materiale con staggia in gomma o a rullo sulla superficie opportunamente irruvidita pulita ed asciutta. Applicare il primer anche sulle superfici verticali per un'altezza minima di 15 cm.

Consumo teorico: 0,3 – 1,0 kg/m<sup>2</sup>

#### Tempi di ricopertura

Sono funzione della temperatura dell'aria e del supporto.

#### MASTERTOP P 601 con MASTERTOP AD 170

t(h), min	10°C	20°C	30°C
<b>Max</b>	<b>24 – 72</b>	<b>7 – 48</b>	<b>3 – 24</b>

#### Consigli e precauzioni

- Non applicare su supporti con umidità maggiore del 4%
- Non applicare al di fuori dell'intervallo di temperatura riportato nelle schede tecniche
- Dopo l'applicazione proteggere dal contatto con acqua per le prime 24 ore (a 20°C)
- Se sono richiesti tempi di reticolazione ridotti si raccomanda di utilizzare come primer al posto di MASTERTOP P 601 MASTERTOP 1200 A4 + B2
- Per le pavimentazioni controterra accertarsi della presenza di un'adeguata barriera al vapore; in mancanza di essa è necessario applicare uno strato di primer epossicementizio MASTERSEAL 185 in ragione di almeno 3 kg/m<sup>2</sup> (1500 µ)

## Applicazione Pavimentazione

### Adesivo poliuretano MASTERTOP AD 170

Prima dell'applicazione controllare che la temperatura del materiale sia compresa tra +15°C e +25°C. Mescolare separatamente i due componenti per qualche minuto con un miscelatore a basso numero di giri munito di idonea frusta, quindi versare il componente B (4,2 kg) nella latta del componente A (20,8 kg) e miscelare fino ad ottenere un sistema omogeneo. A miscelazione ultimata NON ESTRARRE LA FRUSTA DAL CONTENITORE per evitare l'inclusione d'aria.

Dopo la miscelazione trasferire il materiale in un nuovo contenitore e mescolare ancora per un minuto.

MASTERTOP AD 170 viene applicato con spatola dentata coprendo l'intera superficie su cui verrà posato il tappetino in gomma MASTERTOP MAT 6

Consumo teorico: 0,8 kg/m<sup>2</sup>

### Tempi di ricopertura

Su MASTERTOP AD 170 appena applicato va posato MASTERTOP MAT 6.

### Consigli e precauzioni

- Non applicare su supporti con umidità maggiore del 4%
- Non applicare al di fuori dell'intervallo di temperatura riportato nelle schede tecniche
- Dopo l'applicazione proteggere dal contatto con acqua per le prime 20 ore (a +15°C)

### Tappetino in gomma MASTERTOP MAT 6

Sull'adesivo appena posato applicare il tappetino MASTERTOP MAT 6 precedentemente tagliato in base alla superficie da coprire. Su di esso vengono posti dei pesi (alle estremità e ad intervalli regolari) e dopo circa 60 - 90 minuti la superficie deve essere passata con un rullo da 50 kg in modo da eliminare il più possibile la presenza d'aria al di sotto del tappetino ed assicurare la massima superficie di adesione.

### Chiusura MASTERTOP PS 231

Prima dell'applicazione controllare che la temperatura del materiale sia compresa tra +15°C e +25°C. Mescolare separatamente i due componenti per qualche minuto con un miscelatore a basso numero di giri munito di idonea frusta, quindi versare il componente B (6 kg) nella latta del componente A (24 kg) e miscelare fino ad ottenere un sistema omogeneo. A miscelazione ultimata NON ESTRARRE LA FRUSTA DAL CONTENITORE per evitare l'inclusione d'aria.

Dopo la miscelazione trasferire il materiale in un nuovo contenitore e mescolare ancora per un minuto.

MASTERTOP PS 231 viene applicato su MASTERTOP MAT 6 (o sui pannelli in PU) con staggia in gomma o con spatola liscia. Il consumo dipende dalla porosità del supporto.

Consumo teorico: 1.0 kg/m<sup>2</sup> ed è in stretta relazione alla tipologia di tappetino impiegato

### Pavimentazione anticalpestio MASTERTOP BC 325 A

Mescolare separatamente i due componenti con mescolatore elettrico versare quindi tutto il componente B nella latta del componente A e mescolare fino ad ottenere un sistema omogeneo.

Aggiungere lentamente al prodotto, sabbia silicea asciutta MASTERTOP FILLER F1 (0.1 - 0.3 mm) fino ad un massimo del 30% in peso. Mescolare per alcuni minuti il materiale a bassa velocità, sino a completa omogeneizzazione.

Il materiale mescolato può essere applicato sulle superfici pretrattate a frattazzo liscio o dentato.

Per favorire la fuoriuscita di bolle d'aria eventualmente inglobate nel prodotto è necessario passare la superficie del materiale con opportuno rullo frangibolle 5 - 10 minuti dopo l'applicazione del prodotto.

Consumo teorico: 2,5 - 3,0 kg/m<sup>2</sup> (resina + filler)

### Tempi di ricopertura

Sono funzione della temperatura dell'aria e del supporto.

### MASTERTOP BC 325 A con CONIPUR 67

t(h), min		23°C	
Max		8 - 48	

### Consigli e precauzioni

- Non applicare su supporti con umidità maggiore del 4%
- Non applicare al di fuori dell'intervallo di temperatura riportato nella scheda tecnica
- Proteggere dal contatto con umidità per le prime 24 ore (a +20°C)

### Finitura protettiva CONIPUR 67

Mescolare separatamente i due componenti con mescolatore elettrico versare quindi tutto il componente B nella latta del componente A e mescolare fino ad ottenere un sistema omogeneo.

Versare uniformemente il materiale miscelato sulle superfici pretrattate pulite ed asciutte e stenderlo con un rullo a pelo corto; è possibile effettuare l'applicazione a spruzzo. Se applicato in aree soggette a traffico veicolare leggero gommato, applicare almeno 2 mani di rivestimento.

### Impiego delle chips colorate:

per migliorare la finitura estetica del pavimento è possibile spolverare delle chips colorate tra la prima e la seconda mano di CONIPUR 67. In questo caso è necessario applicare la seconda mano di finitura incolore MASTERTOP TC 467 Clear protezione delle chips.

Per ottenere il migliore effetto estetico si consiglia di applicare il prodotto in due mani con passate incrociate.

Gli attrezzi utilizzati per la miscelazione e l'applicazione di CONIPUR 67/M.TOP TC 467 Clear possono essere puliti con diluente per poliuretano P 200.

Il materiale indurito sugli attrezzi e sul miscelatore può essere rimosso meccanicamente.

Consumo teorico:

A rullo: 0,08 – 0,12 kg/m<sup>2</sup> per mano (2 mani totali)

A spruzzo: 0,08 - 0,12 kg/m<sup>2</sup>

#### Tempi di ricopertura

Sono in funzione della temperatura ed umidità dell'aria e del supporto.

#### CONIPUR 67 con CONIPUR 67/MASTERTOP TC 467 Clear

t(h), min		20°C	
<b>Max</b>		<b>36 – 72</b>	

#### Consigli e precauzioni

- Applicare CONIPUR 67 all'interno dell'intervallo di sovraverniciatura di MASTERTOP BC 325 A, sulle superfici pretrattate perfettamente pulite ed asciutte. Se tale tempo fosse superato sarà necessario abraderne la superficie meccanicamente prima dell'applicazione dello strato
- Non applicare su supporti con umidità maggiore del 4%
- In zone soggette ad alta intensità di traffico si consiglia di applicare la finitura CONIPUR 67 in almeno due mani per aumentare la resistenza all'usura e all'abrasione del rivestimento.
- Dopo l'applicazione proteggere dal contatto con acqua per le prime 24 ore (a 23°C e 50% U.R.)

#### Consigli e precauzioni sul sistema

Prima dell'apertura al traffico della pavimentazione MASTERTOP 1325 REG, si raccomanda di trattare con cere la superficie; il film che si verrà a creare proteggerà la pavimentazione da graffiature o altri danni ed inoltre impedirà il contatto e l'adesione dello sporco alla pavimentazione; così facendo e pulendo saltuariamente la superficie con appositi prodotti sarà possibile minimizzare le spese di manutenzione.

#### Indicazioni di sicurezza

Si faccia riferimento alle schede di sicurezza dei singoli prodotti.

MASTERTOP, CONGRESIVE, EMACO e THORO sono marchi registrati del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

#### BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy

T +39 0422 304251 F +39 0422 421802

http:// www.basf-cc.it e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.  
Agosto 2006