

MASTERTOP[®] BALCONY

Rivestimento impermeabilizzante poliuretano monocomponente elastico a basso contenuto di solventi, resistente all'usura ed ai raggi UV

Descrizione e campi di applicazione

MASTERTOP BALCONY è un rivestimento impermeabilizzante poliuretano monocomponente elastico a basso contenuto di solventi, igroindurente. Per le sue eccellenti caratteristiche elastiche, protettive e per l'estrema facilità di messa in opera, MASTERTOP BALCONY è raccomandato per una durevole impermeabilizzazione di balconi in piastrelle e calcestruzzo.

Prestazioni caratteristiche

MASTERTOP BALCONY, grazie all'impiego del primer per piastrelle MASTERTOP PRIMER P, aderisce perfettamente su differenti tipologie di piastrelle tra cui gres, gres porcellanato, clinker, cotto. Per le applicazioni su supporti cementizi bisogna utilizzare il primer poliuretano MASTERTOP PRIMER C. L'impiego della membrana MASTERTOP BALCONY evita la rimozione della vecchia impermeabilizzazione con notevole riduzione dei costi di manodopera e di materiali e crea disagi minimi agli inquilini, MASTERTOP BALCONY garantisce un'impermeabilizzazione efficace, una superficie antiscivolo (certificato in base al DM 236 del 14/06/89, metodo B.C.R.A.), la resistenza all'usura, all'abrasione e ai raggi UV e rende le superfici esteticamente gradevoli.

MASTERTOP BALCONY, una volta indurito, resiste al contatto con acqua, acqua di mare, acque reflue, oli minerali, carburanti, lubrificanti, e ad una grande varietà di soluzioni diluite di acidi e basi.

MASTERTOP BALCONY indicato per applicazioni sia all'esterno che all'interno. MASTERTOP BALCONY è inoltre caratterizzato da:

- Estrema semplicità di applicazione
- Ottima lavorabilità e facilità di messa in opera
- Monocomponente, necessita solo di miscelazione
- Numerose soluzioni estetiche

Dati tecnici

Resistenza a trazione DIN 53504 (MPa)	9
Allungamento a rottura DIN 53504 (%)	200
Durezza Shore A	90
Permeabilità al vapore (μ_{H_2O})	4000
Permeabilità alla CO ₂ (μ_{CO_2})	750000
Adesione al calcestruzzo ASTM D 4541 (MPa)	> 2,0
Adesione alla piastrella ASTM D 4541 (MPa)	> 7,0
Adesione al travertino ASTM D 4541 (MPa)	> 3,5
Resistenza all'abrasione ASTM D 4060 (mg)	6,1

Resa

I consumi dipendono dalla rugosità del supporto. I valori indicati presuppongono una superficie liscia ed una temperatura del sottofondo compresa tra +15°C e +25°C; superfici più ruvide e temperature più basse aumentano il consumo ed allungano i tempi di indurimento del materiale. I sottofondi molto danneggiati necessitano una prerasatura. Il consumo del materiale per tale operazione deve essere valutato dopo che la superficie è stata preparata o mediante l'applicazione in un'area di prova.

Consumo teorico: 0,6 kg/m² (2 mani)

Resa teorica: 1,67 m²/kg (2 mani)

Confezione

MASTERTOP BALCONY è disponibile in confezioni da 5 kg.

Scheda applicativa

Stoccaggio

Conservare il prodotto in luogo coperto ed asciutto ad una temperatura compresa tra +15°C e +25°C. In queste condizioni MASTERTOP BALCONY ha uno shelf life di 6 mesi.

Preparazione del supporto

MASTERTOP BALCONY va applicato su superfici opportunamente pretrattate con idoneo primer. La superficie da ricoprire dovrà essere strutturalmente sana ed opportunamente pretrattata, esente da polvere, sporco, grassi, olio e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicare l'adesione del prodotto al supporto. In caso di superficie molto sporca o qualora venissero superati i tempi massimi di ricopertura del primer, la preparazione del supporto deve essere effettuata mediante sgrassaggio, Idrolavaggio o carteggiatura e successiva depolveratura. La temperatura del supporto dovrà essere di almeno 3°C maggiore di quella di rugiada e la sua umidità minore del 4%.

Caratteristiche applicative

Densità della miscela (g/cm ³)	1,02
Viscosità (a 20°C) (mPa)	1500
Tempi di ricopertura/pronto per il traffico (h)	
(min/max) 10°C	8 - 72
20°C	6 - 48
30°C	5 - 48
Residuo secco (%)	63
Completamente indurito/massimo delle resistenze chimiche e meccaniche (gg) 20°C/60% UR	7
Temp. del supporto e di applicazione (°C) (min/max)	+5 / +30
Umidità relativa tollerata (min/max) (%)	40 / 90

Applicazione

Prima della miscelazione, la temperatura del materiale dovrà essere compresa tra +15°C e +25°C. Mescolare il prodotto con miscelatore elettrico a bassa velocità (300 giri/min) per qualche minuto sino a completa omogeneizzazione.

MASTERTOP BALCONY viene applicato e finito con facilità con rullo a pelo corto o a pennello ottenendo una superficie liscia ed uniforme. MASTERTOP BALCONY può inoltre essere miscelato con sabbia di quarzo essiccata MASTERTOP FILLER F1 di granulometria 0,1 - 0,3 mm in rapporto resina:filler fino a 1:0,5 ed applicato con staggia o spatola come malta autolivellante.

Per ottenere superfici a maggiore effetto antiscivolo con il rivestimento trasparente è possibile impiegare il filler sintetico MASTERTOP FILLER ANTISKID. Per le modalità applicative fare riferimento alla scheda tecnica del prodotto. La lavorabilità del materiale è influenzata dall'umidità e dalla temperatura dell'ambiente e del sottofondo. Con una bassa umidità la reazione chimica viene rallentata, allungando così i tempi di lavorabilità, di sovraverniciatura e di apertura al traffico, in presenza invece di alti valori di umidità i tempi sopra citati risulteranno sensibilmente accorciati.

Consigli e precauzioni

- La temperatura del supporto dovrà essere di almeno 3°C maggiore di quella di rugiada, mentre la sua umidità relativa non dovrà essere maggiore del 4%.
- Per ottenere l'indurimento completo di MASTERTOP BALCONY i valori dell'umidità dovranno essere compresi nell' intervallo tra 40% e 90%.
- Dopo l'applicazione il materiale dovrà essere protetto dal contatto con acqua per almeno tre ore, per evitare l'insorgenza di difetti superficiali della finitura.
- Nel caso di applicazioni in due mani assicurarsi che sia evaporato tutto il solvente prima di procedere con la seconda mano.
- Controllare che la temperatura del sottofondo non sia inferiore alla temperatura minima di applicazione.
- Non applicare direttamente su CONIPUR M 868 F.

Indicazioni di sicurezza

MASTERTOP BALCONY è fisiologicamente non pericoloso nella forma polimerizzata. Durante l'applicazione è però necessario rispettare le seguenti misure di sicurezza:

- Indossare abiti, guanti ed occhiali di protezione.
- Non respirare i vapori e gli aerosol ed evitare il contatto diretto con la pelle.
- In caso di contatto con gli occhi o le mucose, risciacquare a fondo con acqua e sapone o un appropriato detergente e recarsi immediatamente dal medico.
- L'applicazione in ambiente chiuso deve avvenire in condizioni di continuo ricambio d'aria.
- Durante l'uso è vietato bere, mangiare e fumare; è inoltre proibito l'impiego vicino a fiamme libere.
- Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

Si faccia riferimento alla scheda di sicurezza del prodotto.



The Chemical Company

MASTERTOP, CONIPUR sono marchi registrati del gruppo.

Dal 16/12/1992 BASF Construction Chemicals Italia Spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001. Il Sistema di Gestione Ambientale è inoltre certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001.

BASF Construction Chemicals Italia Spa

Via Vicinale delle Corti, 21 – 31100 Treviso – Italy
T +39 0422 304251 F +39 0422 421802
[http:// www.basf-cc.it](http://www.basf-cc.it) e-mail: infomac@basf.com

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della BASF Construction Chemicals Italia Spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
Agosto 2006