

Primer d'aggancio speciale

# PCI-Flächengrund 303

Su sottofondi lisci e non  
assorbenti

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis

Informazioni  
sul prodotto

**517**

## Campi d'applicazione:

- Per interni ed esterni.
- Per parete e pavimento.
- Primerizzazione di sottofondi lisci non assorbenti come rivestimenti in terrazzo, piastrelle, clinker smaltato, agglomerati, lastre di asfalto, o su rivestimenti levigati in pvc ben incollati.
- Prima della posa di piastrelle con adesivi PCI come PCI-FT-Klebemörtel, PCI-FT-Schnell, PCI-Flexmörtel, PCI-Flexmörtel-Schnell, PCI-Flex-Rapid-Plus, PCI-Everflex ecc.
- Prima di intonacare con PCI-Polycrret 5 e malta di riparazione PCI-Polycrret 20.
- Prima del livellamento di irregolarità del sottofondo con PCI-Periplan 10/20.



PCI-Flächengrund 303 e il primer d'aggancio sicuro per la posa sicura di rivestimenti su piastrelle e lastre in ceramica.

## Caratteristiche del prodotto:

- **Pronto all'uso**, lavorabile senza doverlo miscelare.
- **Privo di solventi**, non nocivo per l'ambiente né per il posatore. Esente di vapori nocivi.
- **Alti valori d'adesione**, adesione sicuro degli strati successivi e dei rivestimenti.
- **Colore di controllo giallo chiaro**, i campi primerizzati sono facilmente riconoscibili.



Degussa Group

## Dati applicativi/ Dati tecnici

### Dati identificativi del prodotto

Base prodotto	dispersione speciale modificata
Componenti	monocomponente
Densità	ca. 1,2 g/cm <sup>3</sup>
Consistenza	liquido
Colore	giallo chiaro
Classificazioni (ordinanze tedesche)	
– Trasporto stradale (GGVS)	prodotto non pericoloso
– Liquidi combustibili (VbF)	prodotto non infiammabile
– Sostanze pericolose (GefStoffV)	irritante
<i>Per ulteriori informazioni: vedi capitolo "Avvertenze di sicurezza".</i>	
Stoccaggio	in luogo fresco ed asciutto protetto dal gelo
Tempo di conservazione	ca. 6 mesi
Confezione	20-l-secchiello art.-n. codice EAN 1839/2 5-l-secchiello art.-n. codice EAN 1848/4 1-l-confezione art.-n. codice EAN 1783/8

### Dati applicativi

Consumo	ca. 100 a 150 ml/m <sup>2</sup> Il consumo dipende dalla struttura del sottofondo.
Resa con una mano d'applicazione:	
– 20-l-secchiello	140 – 200 m <sup>2</sup>
– 5-l-secchiello	35 – 50 m <sup>2</sup>
– 1-l-confezione	6,5 – 10 m <sup>2</sup>
Spessore	
– minimo	film chiuso (essiccato)
– massimo	200 µm film bagnato
Temperatura durante l'applicazione	+ 10 °C a + 25 °C.
Rapporto di miscelazione	pronto all'uso
Tempo d'indurimento*	ca. 3 ore

\*A +23 °C e 50% di umidità relativa dell'aria. Temperature superiori o inferiori accorciano risp.allungano i tempi indicati.

## Preparazione del sottofondo

■ Il sottofondo deve essere solido, pulito e portante. Eliminare resti d'olio e pro-

dotti che diminuiscono l'adesione.

## Modalità d'applicazione PCI-Flächengrund 303

**Durante la lavorazione con PCI-Flächengrund 303 portare occhiali e guanti.**

- 1** Mescolare o scuotere bene PCI-Flächengrund 303 prima dell'utilizzo.
- 2** Stendere in modo incrociato con pennello o scopa

PCI-Gisofix NT sul sottofondo. Evitare pozze. (Consumo: ca. 100–150ml/m<sup>2</sup>).  
**3** Una volta arieggiato ed essiccato applicare i livellamenti e/o i rivestimenti.



Pulire il sottofondo con un detergente idoneo (PCI-Univerdünger) da resti che impedirebbero l'adesione.

## Avvertenze importanti

- Non lavorare PCI-Flächengrund 303 con temperature sotto + 5 °C e sopra + 25 °C.
- Prima dell'applicazione di PCI-Flächengrund 303 devono essere rimossi collanti in soluzione salina/alcalina.
- Proteggere le aree primerizzate da inquinamenti.
- Nella primerizzazione di vecchi rivestimenti ceramici all'esterno proteggere PCI-Flächengrund 303 dall'umidità con PCI-Seccoral.
- Pulire con acqua gli attrezzi e i recipienti di mescolatura subito dopo l'uso. Il prodotto essiccato non può più essere rimosso con l'acqua.
- PCI-Flächengrund 303 non è indicato senza successiva impermeabilizzazione all'esterno e in ambienti bagnati come piscine ecc.
- Stoccaggio in luogo fresco esente da gelo, stoccabile per ca. 6 mesi.



Scuotere bene PCI-Flächengrund 303 e versare sul sottofondo.



Applicare il primer in modo uniforme stendendolo incrociato sul sottofondo.



Dopo ca. 3 ore si possono applicare i rivestimenti successivi.

## Avvertenze di sicurezza

PCI-Flächengrund 303 contiene elementi epossidici. Irrita gli occhi e la pelle. Possibili sensibilizzazioni al contatto con la pelle.

Nocivo per organismi acquatici, può avere effetti dannosi se lasciato in acque per periodi lunghi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. Usare guanti adatti. Se ingerito consultare immediatamente un medico mostrando questa informazione del prodotto o l'etichetta. Con pericolo di spruzzi usare gli occhiali.

### Avvertenze generali per prodotti in dispersione:

Non lasciare asciugare la dispersione sulla pelle.

Coprire gli occhi se c'è pericolo di spruzzi. Lavare abbondantemente con acqua in caso di contatto della dispersione con gli occhi.

Se l'irritazione non passa dopo alcuni minuti, consultare l'oculista!

*Informazioni supplementari sono riportate sulla scheda di sicurezza PCI.*

## Servizio per architetti e progettisti:

Si prega di consultare l'agente PCI di zona. Ulteriori informazioni sono disponibili sotto i numeri telefonici riportati a fondo pagina.

## Classificazione del prodotto (per la Svizzera):

Classe di tossicità 4 (numero UFSP 615084).

**PCI**<sup>®</sup>  
Für Bau-Profis

© PCI Bauprodukte AG  
CH-8048 Zürich  
Telefon 00 41 (0) 1/438 21 21  
Fax 00 41 (0) 1/438 21 22  
www.pci.ch

Centro di consulenza PCI  
con servizio di assistenza  
telefonica: 00 41 (0) 1/438 21 21

© PCI Augsburg GmbH  
Piccardstraße 11  
86159 Augsburg  
Postfach 102247  
86012 Augsburg  
Telefon 0049 (0)8 21/59 01-0  
Fax 0049 (0)8 21/59 01-372  
www.pci-augsburg.de

© MAC spa  
Modern Advanced Concrete  
Divisione: PCI Building Systems  
Via F.lli Gracchi, 27  
20092 Cinisello Balsamo, (MI)  
Tel.: 0039 02/61 79 48 47  
Fax.: 0039 02/61 79 44 38

Le presenti informazioni ed ogni altro consiglio tecnico eventualmente fornito circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze ed esperienze. Esse non comportano l'assunzione di alcun impegno e/o responsabilità da parte nostra.

In particolare, esse non comportano alcuna responsabilità e/o garanzia sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano quindi il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Per maggiori informazioni è consigliabile consultare i nostri tecnici.

Una nuova edizione invalida la presente.  
Edizione settembre 2003

Degussa Group

