

Additivo superfluidificante di nuova generazione per calcestruzzi da pavimentazione. Consigliato per climi estivi.

(Esente da cloruri, conforme alle norme UNI EN 934-2 UNI EN 480 (1-2), UNI 10765, ASTM C 494-92 tipo E-F)

Descrizione e campi di applicazione

GLENIUM Pav 46 è un additivo superfluidificante di nuova generazione, specificamente formulato per la realizzazione di pavimentazioni in calcestruzzo in estate o a temperatura ambiente superiore ai 25°C. Il meccanismo d'azione di GLENIUM Pav 46 si basa sulla combinazione di più effetti: il forte potere disperdente elettrostatico e sterico, grazie alla chimica innovativa dei polycarbossilati eteri e l'anticipo della reazione di idratazione, con riduzione dei tempi di fine presa.

Benefici

GLENIUM Pav 46 è la risposta alle esigenze del mercato dei calcestruzzi per pavimentazioni soddisfacendo le esigenze sia del fornitore di calcestruzzo preconfezionato sia del pavimentista. Il particolare meccanismo d'azione di GLENIUM PAV 46 consente di confezionare calcestruzzi caratterizzati dai seguenti vantaggi tecnici ed economici.

Per il Preconfezionatore

- Consente un forte abbassamento del rapporto a/c a tutto vantaggio della qualità e durabilità del calcestruzzo.
- Consente di confezionare calcestruzzi estremamente fluidi per tutto il tempo necessario al trasporto e alla posa in opera.
- Permette un forte incremento nell'idratazione iniziale del cemento, sviluppando maggiori resistenze meccaniche a breve termine.
- Permette di lavorare con una classe di consistenza del calcestruzzo S5 (slump 210-240 mm) senza rischi di segregazione della miscela.
- Permette di eliminare i rischi derivanti da un eccessivo bleeding.
- Consente di migliorare drasticamente le prestazioni meccaniche sia iniziali che finali del calcestruzzo.

Per il Pavimentista

- Consente una maggior rapidità nella posa in opera e nella compattazione del calcestruzzo.
- Consente una drastica riduzione dei tempi di finitura e lavorazione delle pavimentazioni.

- Permette di eliminare la rapida essiccazione superficiale del calcestruzzo che determina il così chiamato "effetto onda".
- Consente di realizzare pavimentazioni che realmente rispondono alle aspettative degli utilizzatori finali.
- Permette di eseguire lavorazioni in rispetto delle attuali normative di cantiere (orario di lavoro, inquinamento acustico).
- Permette il miglioramento delle caratteristiche superficiali della pavimentazione.

Il calcestruzzo confezionato con GLENIUM Pav 46, in condizioni di clima caldo, consente di effettuare tutte le operazioni di posa in opera lasciando inalterati i tempi di lavorabilità rispetto ad un calcestruzzo non additivato, pur permettendo di finire la lavorazione del pavimento nella stessa giornata di getto con grandi vantaggi tecnici, economici e logistici.

Caratteristiche di modularità

Sistema Modulare per Pavimentazioni

GLENIUM Pav 46 è il componente base del Sistema Modulare per Pavimentazioni.

Questo sistema permette di affrontare tutte le problematiche che possono presentarsi nell'esecuzione di un pavimento industriale attraverso la più opportuna combinazione di differenti additivi, specifici per la soluzione della problematica.

Il Sistema Modulare di Pavimentazione è un efficace strumento per l'impresa esecutrice e per il fornitore del calcestruzzo preconfezionato per ottenere una pavimentazione a prestazione garantita, che coincida con le aspettative dell'utilizzatore finale.

Schema generale di utilizzo

GLENIUM Pav 46

- Riduzione del rapporto acqua /cemento.
- Lavorabilità elevata.
- Incremento omogeneità della miscela.
- Riduzione dei tempi di finitura.

GLENIUM Pav 46 con Fibre in poliacrilonitrile RICEM

- Drastica riduzione delle fessurazioni causate dal ritiro plastico.

GLENIUM Pav 46 con Additivo aerante MICRO-AIR 200

- Ottenimento di calcestruzzi durabili nei confronti dell'azione aggressiva del gelo e disgelo (secondo UNI EN 206-1).

GLENIUM Pav 46 con Silica fume attivata e compattata MEYCO MS 610

- Migliorare ulteriormente la durabilità in ambienti particolarmente aggressivi e con miscele contenenti aggregati potenzialmente reattivi.

GLENIUM Pav 46 con Agente espansivo STABILMAC

- Ottenimento di calcestruzzi da pavimentazione a ritiro compensato e stabilità volumetrica.

GLENIUM Pav 46 con Agente stagionante MACKURE C

- Protezione delle parti di calcestruzzo fresco esposte all'aria.

Modalità d'uso

GLENIUM Pav 46 è un liquido pronto all'uso che viene introdotto in betoniera dopo che gli altri componenti del calcestruzzo siano stati caricati e miscelati.

- L'aggiunta di additivo sugli aggregati o cemento asciutti è da sconsigliare perché fa diminuire l'effetto fluidificante o di riduzione dell'acqua.
- Per ottenere il massimo effetto fluidificante è opportuna l'aggiunta dell'additivo al calcestruzzo umido (consistenza S1) dopo aver introdotto l'80-90% dell'acqua di impasto e ben mescolato la miscela.

Qualora fosse previsto l'impiego di calcestruzzo a bassa consistenza (S1 o S2) il massimo effetto di riduzione d'acqua si ottiene dopo aver ben miscelato i solidi e l'80-90% dell'acqua di impasto necessaria per avere la stessa consistenza senza additivo.

Dati tecnici	
Forma	Liquido
Colore	Marrone
Peso specifico (g/ml a 20°C)	1,100 – 1,160

Dosaggio

Il dosaggio ottimale è di 1,0 - 1,5 litri ogni 100 kg di legante.

Dosaggi diversi possono essere usati in casi particolari, in relazioni a specifiche condizioni d'impiego.

Confezione e stoccaggio

GLENIUM Pav 46 è disponibile in fusti da 208 litri, in cisterne da 1000, 8000 litri e sfuso in autocisterna.

GLENIUM, RHEOBUILD, MACKURE, MASTERSEAL, RHEOFINISH, MICRO-AIR, MEYCO, STABILMAC sono marchi registrati del gruppo. Ricem è un marchio Montefibre. Le fibre Ricem sono prodotte da Montefibre e distribuite da MAC spa.

Dal 16/12/1992 la MAC spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001
Il Sistema di Gestione Ambientale del sito di Treviso è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001

Si consiglia di conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore a 5°C. In caso di congelamento riscaldare il prodotto ad almeno 30°C e rimescolare.

GLENIUM Pav 46 non è compatibile con gli additivi della linea RHEOBUILD.

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della MAC spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
Gennaio 2004 / 121283

