

KIBOseal[®] SANITARIO

Sigillante silconico acetico antimuffa

Descrizione e campi di applicazione

KIBOseal SANITARIO è un sigillante silconico acetico, monocomponente, particolarmente indicato per la sigillatura di sanitari. KIBOseal SANITARIO possiede un'eccellente resistenza alla formazione di muffe, all'umidità, al vapore, agli oli caldi e ai comuni detersivi. È caratterizzato da un'elevata adesione su quasi tutte le superfici non porose quali ceramica, vetro, alluminio, e da un'elevata elasticità ed impermeabilità. Non è verniciabile.

È indicato per:

- sigillatura di sanitari
- sigillatura in genere in stanza da bagno, toilette, lavanderie, cucine.

Modalità d'uso

Preparazione della superficie

La superficie del giunto deve essere asciutta, pulita, priva di polvere, di oli e grassi. Delimitare la zona da sigillare con nastro adesivo. Non è richiesto primer per la maggior parte dei supporti non porosi.

Applicazione

KIBOseal SANITARIO può essere applicato con tradizionali pistole per sigillanti di tipo manuale o ad aria compressa. Il sigillante deve essere rettificato e la mascheratura con nastro adesivo eliminata entro cinque minuti. Non applicare in ambienti completamente chiusi, in quanto il materiale necessita d'umidità atmosferica per polimerizzare. Pulire gli attrezzi immediatamente dopo l'uso, con uno straccio asciutto. Una volta indurito KIBOseal SANITARIO può essere eliminato meccanicamente.

Dati tecnici

Consistenza	Tixotropica
Colore	Bianco e trasparente
Peso specifico	ca. 1,05 kg/dm ³
Tempo utile di lavorazione	10 minuti
Tempo fuori impronta	30 minuti
Tempo di vulcanizzazione	2 4 ore
Temperatura di applicazione	+5°C / +30°C
Durezza (SHORE A)	23
Allungamento a rottura	200%
Movimento di lavoro	25%
Temperatura di esercizio	- 30°C / + 80°C
Dimensioni del giunto	min 6 x 3 mm max 25 x 10 mm
Informazioni per il trasporto	UN 1088 (solo per il trasparente)

Confezione e stoccaggio

KIBOseal SANITARIO è disponibile in cartucce da 280 ml. KIBOseal SANITARIO, nelle confezioni originali sigillate, può essere conservato per 12 mesi in ambiente coperto ed asciutto con temperature non inferiori a +5°C.

degussa.

Construction Chemicals

KIBOseal è un marchio registrato del gruppo.

MAC spa Modern Advanced Concrete

Via Vicinale delle Corti, 21

I - 31100 Treviso

T +39 0422 304251

F +39 0422 421802

www.macspa.it

info@macspa.it

Dal 16/12/1992 la MAC spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001.

Per maggiori informazioni si consulti il tecnico di zona della MAC spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti.

Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente
sileigrafiche Silea (TV) / marzo 2002 / 147410 / 500