

Stagionante per calcestruzzo fresco in emulsione acquosa.

Descrizione e campi di applicazione

MASTERKURE 127 è un prodotto liquido stagionante per calcestruzzo fresco, in emulsione acquosa, e non contiene né solventi organici né cere.

Stagionatura di tutte le superfici di calcestruzzo fresco in ogni tipo di struttura, specialmente in condizioni ambientali con elevate temperature, ventilazione e bassa umidità relativa.

Benefici

- Non contiene solventi organici
- Non contiene cere
- In sostanza senza odore
- Non necessita d'etichettature di sicurezza
- Non gela fino a -4°C
- Può essere eliminato dopo circa quattro settimane mediante lavaggio con acqua
- Protegge contro l'evaporazione rapida dell'acqua dagli impasti cementizi in particolare negli ambienti caldi, asciutti e ventilati
- Riduce le formazioni di fessurazioni da ritiro plastico

Modalità d'uso

MASTERKURE 127 è pronto all'uso e non deve essere diluito con alcun prodotto. E' possibile applicare MASTERKURE 127 a rullo, a pennello, ma è consigliata l'applicazione a spruzzo per ottenere i migliori risultati prestazionali e di consumo.

Resa

Con 1 litro di MASTERKURE 127 si possono mediamente trattare 4 m² di superficie di calcestruzzo fresco.

Informazioni Tecniche

Forma	Liquido
Colore	Rosa
Peso specifico	0.93 kg/l a 20°C
Viscosità	25-35 mPa*s a 20°C
pH	8,5 - 9,0
Flash point	> 100°C
Punto d'ebollizione	100°C ca.
Punto di fusione	- 4°C

Confezione e stoccaggio

MASTERKURE 127 è disponibile in fusti da 200 litri. Il prodotto deve essere conservato ad una temperatura compresa tra -2°C e +30°C e in ogni caso protetto dai raggi del sole. Nelle confezioni originali sigillate MASTERKURE 127 può essere conservato per tre mesi.

MASTERKURE è un marchio registrato del Gruppo.

Dal 16/12/1992 la MAC spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001.
Il Sistema di Gestione Ambientale del sito di Treviso è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della MAC spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
Gennaio 2004 / 155039

