

Additivo liquido iperfluidificante, multi dosaggio, utilizzato per produrre calcestruzzi reoplastici ad altissima resistenza meccanica con basso rapporto acqua/cemento.

Esente da cloruri.

(Conforme alle Norme UNI EN 934-2, UNI EN 480 (1-2), UNI 10765, ASTM C 494-92 tipo F).

Descrizione e campi di applicazione

RHEOBUILD 1-2 è un additivo iperfluidificante a base di polimeri di sintesi solfonati idrosolubili.

A seconda dei requisiti per il calcestruzzo fresco e indurito da produrre, il dosaggio ottimale può essere modulato in conseguenza, in modo da utilizzare un unico additivo superfluidificante per una vasta gamma di calcestruzzi con caratteristiche anche molto differenziate tra loro.

Viene consigliato per impieghi in:

- Produzione di manufatti prefabbricati in c.a. ed in c.a.p.
- Preconfezionato ad altissime resistenze a breve che a lunga stagionatura

Per ottenere:

- la riduzione dei tempi di getto
- l'aumento delle resistenze alle brevissime (18-20 ore), ed alle lunghe stagionature (28 gg).
- un più rapido indurimento
- impermeabilità
- durabilità

Benefici

RHEOBUILD 1-2 consente di confezionare calcestruzzi reoplastici (fluidi e non segregabili). Variando il dosaggio, è possibile modulare l'effetto disperdente dell'additivo sulle particelle di cemento e quindi diminuire è l'acqua d'impasto richiesta per ottenere una determinata lavorabilità.

In relazione al particolare obiettivo da raggiungere, la "flessibilità" del RHEOBUILD 1-2 può essere vantaggiosamente sfruttata utilizzando l'additivo al dosaggio ottimale, cioè quello oltre il quale non si riscontrano ulteriori incrementi di prestazione.

Compatibilità e Modularità

RHEOBUILD 1-2 è compatibile con tutti i cementi e gli additivi aeranti conformi alle norme UNI e ASTM. La combinazione di RHEOBUILD 1-2 e di MICRO-AIR 200 nel calcestruzzo è raccomandabile in tutti i casi sia necessario un calcestruzzo resistente ai cicli di gelo e disgelo (secondo UNI EN 206-1).

Modalità d'uso

RHEOBUILD 1-2, è un liquido pronto all'uso che viene introdotto nell'impasto dopo che gli altri componenti del calcestruzzo siano stati caricati.

- L'aggiunta di additivo sugli aggregati o cemento asciutti è da sconsigliare perché fa diminuire l'effetto fluidificante o di riduzione dell'acqua.
- Per ottenere il massimo effetto fluidificante è opportuna l'aggiunta dell'additivo al calcestruzzo umido (consistenza S1) dopo aver introdotto l'80-90% dell'acqua di impasto e ben mescolato la miscela.

Qualora fosse previsto l'impiego di calcestruzzo a bassa consistenza (S1 o S2) il massimo effetto di riduzione d'acqua si ottiene dopo aver ben miscelato i solidi e l'80-90% dell'acqua di impasto necessaria per avere la stessa consistenza senza additivo.

Dati tecnici	
Forma	Liquido
Colore	Marrone scuro
Peso specifico (g/ml a 20°C)	1,165 – 1,225

Dosaggio

RHEOBUILD 1-2 è generalmente utilizzato con un dosaggio che può variare dallo 0,8 a 2,0 litri per 100 kg di cemento.

Dosaggi diversi sono possibili in relazione alle specifiche condizione di lavoro, ed in ogni caso dopo aver consultato personale tecnico MAC.

Adding Value to Concrete



Confezione e Stoccaggio

RHEOBUILD 1-2 è disponibile in taniche da 25 litri, in fusti da 208 litri, in cisterne da 1000, 8000 litri e sfuso in autocisterna.

Si consiglia di conservare il prodotto ad una temperatura non inferiore a +5°C.

In caso di gelo riscaldare il prodotto ad almeno 30°C e rimescolare.

RHEOBUILD, MICRO-AIR sono marchi registrati del gruppo.

Dal 16/12/1992 la MAC spa opera in regime di Sistema Qualità Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001.

Il Sistema di Gestione Ambientale del sito di Treviso è certificato secondo la Norma UNI EN ISO 14001

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della MAC spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra precedente.
Gennaio 2004 / 113691

