

RHEOMIX[®] 320

Additivo liquido per malta

Esente da cloruri.

Descrizione e campi di applicazione

RHEOMIX 320 è un prodotto liquido, privo di cloruri, che, aggiunto all'impasto della malta, ne incrementa la lavorabilità; una volta indurita, la malta, grazie a RHEOMIX 320, diventa idrorepellente e può opporsi al passaggio dell'acqua quando la pressione è relativamente modesta, come si verifica, ad esempio, durante una pioggia o nella risalita capillare dell'acqua.

RHEOMIX 320 è utilizzato per ottenere malte idonee a realizzare intonaci a strati multipli, idrorepellenti, da applicare, ad esempio, su fondazioni in calcestruzzo oppure, quale rivestimento di cunicoli per ascensori, cantine, ecc.

Modalità d'uso

RHEOMIX 320 è un prodotto pronto all'uso che va diluito nell'acqua d'impasto; se si usa sabbia asciutta il rapporto con l'acqua d'impasto è di 1 : 10 in volume; se la sabbia è umida, il rapporto è di 1 : 8.

Nel caso sul sottofondo fossero presenti infiltrazioni d'acqua, prima di applicare l'intonaco occorre procedere alla loro sigillatura, utilizzando RHEOMIX 420 o una malta opportunamente additivata con RHEOMIX 410T (per ulteriori informazioni sui prodotti menzionati si rimanda alle relative schede tecniche).

Dosaggio

RHEOMIX 320 va utilizzato a dosaggi da 2,5 a 3 litri per 100 kg di cemento.

Confezione e stoccaggio

RHEOMIX 320 è disponibile in taniche da 25 kg. Conservare il prodotto in luogo coperto e ad una temperatura non inferiore a +5°C.

Una volta gelato il prodotto è inutilizzabile.

Nelle condizioni descritte e nelle confezioni originali e sigillate, RHEOMIX 320 può essere conservato per un periodo illimitato.

Peso specifico: 1,03 kg/litro.

degussa.

Construction Chemicals

RHEOMIX è un marchio registrato del gruppo.

Dal 16/12/1992 la MAC spa opera in regime di Sistema Qualità
Certificato conforme alla Norma UNI-EN ISO 9001.

MAC spa
Modern Advanced Concrete
Via Vicinale delle Corti , 21
I-31100 Treviso
T +39 0422304251
F +39 0422421802
www.macspa.it
info@macspa.it

Per maggiori informazioni si consulti il Tecnico di zona della
MAC spa.

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per
iscritto, circa le modalità d'uso o di impiego dei nostri prodotti,
corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze
scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di
alcuna nostra garanzia e/o responsabilità sul risultato finale
delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non
dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità
esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli
scopi che si prefigge.

La presente edizione annulla e sostituisce ogni altra
precedente.
Marzo 2002 / 113711